

ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA TE KVALITETE DRVA OŠTEĆENIH STABALA JELE OBIČNE (ABIES ALBA MILL.)

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND QUALITY OF DAMAGED FIR (ABIES ALBA MILL.) TREES

Ante P. B. KRPAN, Slavko GOVORČIN i Tomislav SINKOVIĆ*

SAŽETAK: U ovom radu istražuju se fizička i mehanička svojstva te kvaliteta drva oštećenih stabala jеле obične (*Abies alba Mill.*). Istraživanje je obavljeno na uzorcima uzetim sa tri jelova stabla oštećenja krošnje Ø, 1. i 3., koja su posjećena na nastavnopkusnom šumskom objektu Šumarskog fakulteta u Zalesini u gospodarskoj jedinici Belevine.

Rezultati istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava jelovine nisu pokazali povezanost tih svojstava sa stupnjem oštećenja krošnje jelovih stabala. Oštećenja stabala nisu poluciila smanjenje vrijednosti fizičkih i mehaničkih svojstava na drvu uz koru gdje se s razlogom mogla očekivati. Kvaliteta proizvedenih sortimenata (pilanski trupci) također nije utjecana oštećenjima krošnja. Nedestruktivne promjene boje na celima sirovih trupaca su sušenjem nestajale te su trupci zadržali punu komercijalnu vrijednost.

Ključne riječi: jelovina (*Abies alba Mill.*), oštećenje stabala, fizička svojstva, mehanička svojstva, uporabna vrijednost.

UVOD — Introduction

Na području prebornih šuma Gorskog kotara jela se pojavljuje u više biljnih zajednica koje se razvijaju na tlima silikatne, odnosno karbonatne podloge. Najvjrednije jelove šume razvijaju se u zajednici jеле s rebraćom (Blecho abietetum Ht.), koja se isključivo javlja na za jelu pogodnom, izrazito kiselom, dubokom i svježem silikatnom tlu.

Godine 1950. (*1975) zapaža se jače sušenje jеле na čitavom području njezinog prirodnog rasprostranjenja. Od tada sušenje jеле teče konstantno uzlaznom putanjom uz povremeno poprimanje katastrofalnih razmjera. Posljedica sušenja je ta da se u goranskim šumama etat jеле namiruje najvećim dijelom sanitarnim sjećama odumrlih jelovih stabala, čime je gospodarenje jelovim šumama na poznatim i propisanim osnovama postalo u najmanju ruku upitno.

Drastičan pad vitaliteta jelovih stabala izražen postotkom prirasta drvne zalihe vidljiv je iz podataka pet posljednjih inventura za g. j. "Kupjački vrh", nastavno pokusnog šumskog objekta Šumarskog fakulteta u Zalesini (**1995):

Godina	Drvna zaliha jеле, m ³ /ha	Prirast drvne zalihe, m ³ /ha	Postotak prirasta, %
1951/52.	269	5,25	1,9
1958/59.	300	5,02	1,7
1974/75.	306	4,03	1,3
1984/85.	285	2,85	1,0
1994/95.	243	1,51	0,62

Pojava sušenja je bila toliko značajna za šumarstvo Hrvatske da se već 1968. godine postavlja projekt istraživanja uzroka sušenja jelovih (i hrastovih) šuma. Projekt je okupio 16 istraživača, koji su, podijeljeni u radne grupe, s različitim strana proučavali problem. Godine 1975. u Radovima Šumarskog instituta Jastrebarsko na 163 stranice objavljeni su rezultati istraživanja

* Izv. prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, mr. sc. Slavko Govorčin i mr. sc. Tomislav Sinković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetosimunska 25, Zagreb.

s preporukama za gospodarenje jelovim šumama. Pojedini autori su istraživali defolijatore jelovih iglica — Spačić (1968), Opalički (1970), Androić i Opalički (1975), Glavaš (1987). Klepac (1975) raspravlja gubitak prirasta uslijed sušenja, a Špoljarić i dr. (1975) o anatomskim promjenama drva defoliranih stabala. Glavač i dr. (1985), Glavač (1989), Prpić i dr. (1988), Prpić (1989); Prpić i dr. (1991), zatim Komlenović (1989), Kreutzer (1989), Mayer (1989) i Schütt (1989), istražuju utjecaj polutanata i izloženosti položaja na sušenje jеле. Schulz (1989) istražuje fizička, mehanička i strukturalna svojstva drva oštećenih stabala četinjača.

Iako su dosadašnja istraživanja dala značajan prilog rasvjetljavanju pojave, sveudiljno sušenje jеле ukazuje na svu zamršenost međusobnog djelovanja klimatoloških, ekoloških, pedoloških, bioloških i antropogenih

čimbenika, koji bez sumnje ugrožavaju postojeće jelove šume.

Konačni udarac fiziološki oslabljenim stablima je evidentno zadaju potkornjaci. Hrašovec (1995) pravilno uočava kapitalni utjecaj potkornjaka te upućuje na suvremene metode njihovog suzbijanja. Pitanje je da li bi mnoga jela, makar fiziološki oslabljena, preživjele, a posljedice sušenja bile blaže, ako bi se oštrim zaštitnim mjerama na cijelom području jelovih šuma smanjio intenzitet napadaja potkornjaka?

Ovo razmatranje uzroka sušenja jеле i pokušaja njihovih pojašnjenja neka nas udalji od postavljenog cilja ovoga rada, a taj je utvrđivanje moguće povezanosti redukcije asimilacijskog sustava krošnji stabala jеле sa promjenom fizičkih i mehaničkih svojstava drva jеле. Time se čini prvi pokušaj određivanja utjecaja sušenja šuma u Hrvatskoj, točnije u Gorskom kotaru, na fizička i mehanička svojstva drva, odnosno na njegovu tehničku upotrebljivost i primjenu.

MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA — Research material and methods

Na nastavno pokusnom šumskom objektu Šumarskog fakulteta Zagreb u Zalesini, u g. j. Belevine odrabana su 3 stabla jеле različitih stupnjeva oštećenja prema kriterijima propisanim od Komisije za šumarstvo Europske zajednice. Prema spomenutim kriterijima odrabano je jedno stablo stupnja oštećenosti Ø (stablo br. 12), jedno stablo stupnja oštećenosti 1 (stablo br. 15) i jedno stablo stupnja oštećenosti 3 (stablo br. 2). Iz odrabnih stabala izrađeni su ispitni trupčići visine cca 70 cm (tablica 1).

Iz trupčića izrađeni su ispitni uzorci potrebni za određivanje fizičkih i mehaničkih svojstava drva. Uzorci su vađeni i izrađeni od centra trupčića prema kori, u radijalnom smjeru, i to prema sve četiri strane svijeta s obzirom na položaj dubecg stabla. Nakon izrade uzorci su određeno vrijeme klimatizirani u laboratorijskim uvjetima ($\varphi = 65\%$, $t = 20^\circ\text{C}$), te se nakon toga prišlo ispitivanju širine goda gustoće u standardno suhom stanju, radijalnog, tangentnog i volumnog utezanja te čvrstoće na tlak i čvrstoće na savijanje standardiziranim metodama.

Uporabna vrijednost izrađenih sortimenata utvrđivana je neposredno nakon izrade. Prilikom primanja u sjecini sortimenti su klasirani s pomnom pažnjom uz traženje mogućih grešaka i promjena koje bi se mogle prislati redukciji asimilacijskog sustava krošnje.

Svojstva drva odumrlih stabala nisu istraživana s obzirom da je zadnjih godina zapaženo kako sa takvih stabala ubrzo po odumiranju kora otpada, a periferni dio drva debla, dubine nekoliko cm mijenja boju i teži destrukciji. Ova pojava nije ranije bilježena, do sada nije

temeljito ispitana, ali ukazuje na potrebu bržeg stručnog reagiranja ukoliko želimo sačuvati tehničku vrijednost drva odumrlih stabala.

Koji podaci o posjećenim stablima dati su u tablici 1.

Podaci o stablima

Trees data

Tablica 1

Broj stabala Number of tree	12	2	15
Stupanj oštećenja Damage degree	Ø	3	1
Prsni promjer Diameter on the breast hight (cm)	62	59	75
Visina Hight (m)	33.3	40.7	37.8
Obujam s korom (m^3) Volum of tree	5.05	44.76	7.30
Obujam bez kore Volum without bark (m^3)	4.36	4.13	6.64
Postotak kore Percentage of bark (%)	13.5	8.7	9.0
Starost (godina) Age (rings)	115	89	120
Ekspozicija Exposition	JZ SW	SZ NW	JZ SW
Inklinacija Inclination	5°	25°	11°
Nadmorska visina Hight above sea level (m)	850	820	820
Udaljenost početka trupčića od tla	1 2 3 4	1.3 10.0 18.0 —	1.3 10.25 19.5 29.3
Hight of test trunk from the ground (m)			—

REZULTATI ISTRAŽIVANJA — Research results

Rezultati istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava**Širina goda**

Širina goda je mjerena na kolutima izrađenim iz ispitnih trupčića. Mjerenje je vršeno od centra poprečnog presjeka prema kori, u radijalnom smjeru na sve četiri strane svijeta. Rezultati su prikazani u tablici 2., a grafikoni 1., 2. i 3. prikazuju raspored srednjih vrijednosti širine goda u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna stabla.

Gustoča

Gustoča je određena u standardno suhom stanju prema JUS D.A1.044 (1979.), a rezultati su prikazani u tablici 3. po visinama uzimanja uzorka kod svakog stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 4., 5. i 6. prikazan je raspored srednjih vrijednosti gustoće (p_o) u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna stabla.

Širina goda
Ring width


Tablica 2

Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj izmjerenih godova Number of samples	Srednja vrijednost (mm) Mean value	Min. (mm) Min.	Max. (mm) Max.	Std. dev. (mm) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	442	2.37	0.3	5.99	1.37	58.0
	10.0	376	2.31	0.26	7.33	1.45	62.5
	18.0	338	2.07	0.46	9.5	1.19	57.5
UKUPNO — TOTAL	—	1156	2.26	0.26	9.5	1.35	59.8
2	1.3	393	2.51	0.11	7.74	1.98	78.8
	10.25	386	2.06	0.17	7.77	2.03	98.5
	19.5	314	1.87	0.16	7.68	1.62	86.5
	29.3	404	1.33	0.27	4.82	1.02	77.0
UKUPNO — TOTAL	—	1497	1.94	0.11	7.77	1.76	90.8
15	1.3	408	3.13	0.45	6.78	1.37	43.6
	11.0	336	2.92	0.66	8.33	1.38	47.4
	21.0	283	3.05	0.73	8.69	1.26	41.2
UKUPNO — TOTAL	—	1027	3.04	0.45	8.69	1.34	44.2


Gustoča u standardno suhom stanju
Density of oven dry wood

Tablica 3


Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzorka Number of samples	Srednja vrijednost (g/cm ³) Mean value	Min. (g/cm ³) Min.	Max. (g/cm ³) Max.	Std. dev. (g/cm ³) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	28	0.4246	0.3686	0.4923	0.0270	6.3
	10.0	21	0.4143	0.3621	0.5167	0.0333	8.0
	18.0	16	0.3658	0.3326	0.4363	0.0273	7.0
UKUPNO — TOTAL	—	65	0.4117	0.3326	0.5167	0.0327	7.9
2	1.3	14	0.4239	0.3703	0.4558	0.0268	6.3
	10.25	19	0.3976	0.3553	0.4520	0.0267	6.7
	19.5	10	0.4408	0.4170	0.4683	0.0159	3.6
	29.3	10	0.4568	0.4123	0.4818	0.0217	4.7
UKUPNO — TOTAL	—	53	0.4239	0.3553	0.4818	0.0327	7.7
15	1.3	35	0.4054	0.3421	0.5132	0.0384	9.4
	11.0	26	0.3768	0.3444	0.4201	0.0146	3.8
	21.0	19	0.4102	0.3587	0.5561	0.0445	10.8
UKUPNO — TOTAL	—	80	0.3972	0.3421	0.5561	0.0369	9.2




GRAF 1. RASPORED ŠIRINE GODA NA TRI VISINE KOD STABLA 12.
GRAPH 1. DISTRIBUTION OF RING WIDTH ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.




GRAF 2. RASPORED ŠIRINE GODA NA ČETIRI VISINE KOD STABLA 2.
GRAPH 2. DISTRIBUTION OF RING WIDTH ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.




GRAF 3. RASPORED ŠIRINE GODA NA TRI VISINE KOD STABLA 15.
GRAPH 3. DISTRIBUTION OF RING WIDTH ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.



GRAF 4. RASPORED GUSTOĆE U STANDARDNO SUHOM STANJU NA TRI VISINE KOD STABLA 12.
GRAPH 4. DISTRIBUTION OF DENSITY OF OVEN DRY WOOD ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.



GRAF 5. RASPORED GUSTOĆE U STANDARDNO SUHOM STANJU NA ČETIRI VISINE KOD STABLA 2.
GRAPH 5. DISTRIBUTION OF DENSITY OF OVEN DRY WOOD ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.



GRAF 6. RASPORED GUSTOĆE U STANDARDNO SUHOM STANJU NA TRI VISINE KOD STABLA 15.
GRAPH 6. DISTRIBUTION OF DENSITY OF OVEN DRY WOOD ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.

Utezanje

Određeno je totalno linearno utezanje u radijalnom i tangentnom smjeru te volumno prema JUS D.A1.049 (1958.), a rezultati su prikazani u tablicama 4., 5. i 6.

po visinama uzimanja uzorka kod svakog stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 7. do 15. prikazan je raspored srednjih vrijednosti navedenih utezanja u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna stabla.

Radijalno utezanje
Radial shrinkage


Tablica 4

Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzoraka Number of samples	Srednja vri- jednost (mm) Mean value	Min. (%) Min.	Max. (%) Max.	Std. dev. (%) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	28	3.57	2.23	6.48	0.76	21.2
	10.0	21	3.30	1.59	4.13	0.63	18.9
	18.0	16	3.34	2.86	4.09	0.37	11.1
UKUPNO — TOTAL	—	65	3.43	1.59	6.48	0.64	18.8
2	1.3	14	3.63	2.55	4.69	0.55	15.0
	10.25	19	3.73	2.85	4.70	0.56	15.1
	19.5	10	4.03	2.83	5.31	0.70	17.2
	29.3	10	3.72	2.22	4.42	0.70	18.7
UKUPNO — TOTAL	—	53	3.76	2.22	5.31	0.61	16.2
15	1.3	35	2.82	1.90	3.83	0.61	22.0
	11.0	26	3.18	2.23	4.09	0.45	14.1
	21.0	19	3.28	2.23	4.13	0.53	16.1
UKUPNO — TOTAL	—	80	3.05	1.90	4.13	0.58	19.0


Tangentno utezanje
Tangential shrinkage

Tablica 5


Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzoraka Number of samples	Srednja vri- jednost (%) Mean value	Min. (%) Min.	Max. (%) Max.	Std. dev. (%) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	28	7.89	4.72	9.17	1.00	12.6
	10.0	21	7.39	4.11	9.15	1.24	16.7
	18.0	16	7.15	5.90	7.67	0.49	6.8
UKUPNO — TOTAL	—	65	7.55	1.59	9.17	1.03	13.6
2	1.3	14	7.85	6.48	8.54	0.53	6.7
	10.25	19	7.79	6.21	8.84	0.74	9.5
	19.5	10	7.72	6.79	8.54	0.57	7.3
	29.3	10	7.10	4.98	8.26	1.08	15.1
UKUPNO — TOTAL	—	53	7.66	4.98	8.84	0.77	10.0
15	1.3	35	7.53	6.46	8.76	0.54	7.1
	11.0	26	8.25	5.05	9.48	1.09	13.1
	21.0	19	7.89	5.61	10.03	1.25	15.8
UKUPNO — TOTAL	—	80	7.85	5.05	10.03	0.98	12.4




GRAF 7. RASPORED RADIJALNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 12.
GRAPH 7. DISTRIBUTION OF RADIAL SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.



GRAF 8. RASPORED RADIJALNOG UTEZANJA NA ČETIRI VISINE KOD STABLA 2.
GRAPH 8. DISTRIBUTION OF RADIAL SHRINKAGE ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.




GRAF 9. RASPORED RADIJALNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 15.
GRAPH 9. DISTRIBUTION OF RADIAL SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.




GRAF 10. RASPORED TANGENTNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 12.
GRAPH 10. DISTRIBUTION OF TANGENTIAL SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.




GRAF 11. RASPORED TANGENTNOG UTEZANJA NA ČETIRI VISINE KOD STABLA 2.
GRAPH 11. DISTRIBUTION OF TANGENTIAL SHRINKAGE ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.




GRAF 12. RASPORED TANGENTNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 15.
GRAPH 12. DISTRIBUTION OF TANGENTIAL SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.



GRAF 13. RASPORED VOLUMNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 12.
GRAPH 13. DISTRIBUTION OF VOLUMETRIC SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.



GRAF 14. RASPORED VOLUMNOG UTEZANJA NA ČETIRI VISINE KOD STABLA 2.
GRAPH 14. DISTRIBUTION OF VOLUMETRIC SHRINKAGE ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.



GRAF 15. RASPORED VOLUMNOG UTEZANJA NA TRI VISINE KOD STABLA 15.
GRAPH 15. DISTRIBUTION OF VOLUMETRIC SHRINKAGE ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.

Volumno utezanje
Volumetric shrinkage

Tablica 6

Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzoraka Number of samples	Srednja vri- jednost (%) Mean value	Min. (%) Min.	Max. (%) Max.	Std. dev. (%) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	28	11.15	8.87	12.91	1.10	9.8
	10.0	21	10.50	6.61	12.10	1.52	14.4
	18.0	16	10.26	8.59	11.28	0.71	6.9
UKUPNO — TOTAL		65	10.72	6.61	12.91	1.22	11.4
2	1.3	14	11.34	9.30	12.73	0.94	8.2
	10.25	19	11.27	9.14	13.13	1.14	10.0
	19.5	10	11.32	9.73	12.55	0.80	7.0
	29.3	10	10.73	10.19	12.26	1.41	13.1
UKUPNO — TOTAL		53	11.20	9.14	13.13	1.08	9.6
15	1.3	35	10.09	8.68	12.24	0.87	8.5
	11.0	26	11.09	8.17	12.61	1.23	11.1
	21.0	19	11.07	8.01	13.57	1.36	12.5
UKUPNO — TOTAL		80	10.65	8.01	13.57	1.22	11.4

Čvrstoća na tlak

Čvrstoća na tlak paralelno s vlakancima odnosno u longitudinalnom smjeru određena je prema JUS D.A.1.045 (1957.). Rezultati su prikazani u tablici 7. a vrijednosti su preračunate na sadržaj vode u drvu od 12% i prikazane po visinama uzimanja uzoraka kod svakog stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 16., 17. i 18. prikazan je raspored srednjih vrijednosti čvrstoće na tlak paralelno s vlakancima u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna stabla.


Čvrstoća na savijanje

Čvrstoća na savijanje određena je prema JUS D.A1.046 (1979.). Rezultati su prikazani u tablici 8., a vrijednosti su preračunate na sadržaj vode u drvu od 12% i prikazane po visinama uzimanja uzoraka kod svakog stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 19, 20 i 21. prikazan je raspored srednjih vrijednosti čvrstoće na savijanje u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna stabla.


Čvrstoća na tlak
Comppresion strength parallel to the grain

Tablica 7


Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzoraka Number of samples	Srednja vri- jednost (MPa) Mean value	Min. (MPa) Min.	Max. (MPa) Max.	Std. dev. (MPa) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	39	36.98	22.56	46.22	5.57	15.0
	10.0	31	39.35	30.62	54.25	4.68	11.9
	18.0	20	36.67	31.13	41.37	2.76	7.5
UKUPNO — TOTAL		90	37.73	22.56	54.25	4.86	12.8
2	1.3	14	41.06	31.74	49.33	4.77	11.6
	10.25	28	39.11	32.49	45.74	3.64	9.3
	19.5	8	38.82	24.36	47.15	6.76	17.4
	29.3	13	40.52	33.49	47.00	4.22	10.4
UKUPNO — TOTAL		63	39.80	24.36	49.33	4.47	11.2
15	1.3	40	35.72	28.88	42.16	3.61	10.1
	11.0	35	34.22	22.38	41.23	3.39	9.9
	21.0	23	34.82	24.42	43.18	4.60	13.2
UKUPNO — TOTAL		98	34.97	22.38	43.18	3.81	10.8




GRAF 16. RASPORED ČVRSTOĆE NA TLAK PARALELNO SA VLAKANCIMA NA TRI VISINE
KOD STABLA 12.
GRAPH 16. DISTRIBUTION OF COMPRESSION STRENGTH PARALLEL TO THE GRAIN ON THREE
HEIGHT FOR TREE 12.




GRAF 17. RASPORED ČVRSTOĆE NA TLAK PARALELNO SA VLAKANCIMA NA ČETIRI VISINE
KOD STABLA 2.
GRAPH 17. DISTRIBUTION OF COMPRESSION STRENGTH PARALLEL TO THE GRAIN ON FOUR
HEIGHT FOR TREE 2.




GRAF 18. RASPORED ČVRSTOĆE NA TLAK PARALELNO SA VLAKANCIMA NA TRI VISINE
KOD STABLA 15.
GRAPH 18. DISTRIBUTION OF COMPRESSION STRENGTH PARALLEL TO THE GRAIN ON THREE
HEIGHT FOR TREE 15.



GRAF 19. RASPORED ČVRSTOĆE NA SAVIJANJE NA TRI VISINE KOD STABA 12
GRAPH 19. DISTRIBUTION OF BENDING STRENGTH ON THREE HEIGHT FOR TREE 12.



GRAF 20. RASPORED ČVRSTOĆE NA SAVIJANJE NA ČETIRI VISINE KOD STABA 2
GRAPH 20. DISTRIBUTION OF BENDING STRENGTH ON FOUR HEIGHT FOR TREE 2.



GRAF 21. RASPORED ČVRSTOĆE NA SAVIJANJE NA TRI VISINE KOD STABA 15
GRAPH 21. DISTRIBUTION OF BENDING STRENGTH ON THREE HEIGHT FOR TREE 15.

Čvrstoća na savijanje

Bending strength

Tablica 8

Stablo Tree	Visina od tla (m) Hight from the ground	Broj uzoraka Number of samples	Srednja vri- jednost (MPa) Mean value	Min. (MPa) Min.	Max. (MPa) Max.	Std. dev. (MPa) Std. dev.	Koefic. var. (%) Koefic. var.
12	1.3	33	74.49	29.29	95.39	13.92	18.6
	10.0	27	68.70	10.62	121.20	21.96	31.7
	18.0	23	68.26	57.06	84.15	6.96	10.1
UKUPNO — TOTAL	—	83	70.88	10.62	121.20	15.74	22.2
2	1.3	11	84.99	54.41	98.65	12.87	15.1
	10.25	21	70.00	43.52	95.95	15.68	22.4
	19.5	16	63.97	25.53	84.54	16.89	26.3
	29.3	7	84.13	69.38	93.55	8.71	10.3
UKUPNO — TOTAL	—	55	73.04	25.53	98.65	16.80	23.0
15	1.3	44	73.45	51.05	89.94	9.17	12.4
	11.0	29	60.87	42.90	81.22	10.04	16.4
	21.0	13	66.97	33.66	89.90	13.52	20.1
UKUPNO — TOTAL	—	86	68.23	33.66	89.94	11.59	16.9

Utjecaj sušenja na fizička i mehanička svojstva jelovine

Na temelju rezultata istraživanja dobivenih na uzetom uzorku (po jedno ispitno stablo za svaki odabrani stupanj oštećenja) može se zaključiti da dobivene vrijednosti gustoće (ρ_o) (tab. 2.) ne ukazuju na njeno opadanje s obzirom na stupnjeve oštećenja, promatrano i kroz vrijednosti po visinama i kroz prosječne vrijednosti po stablima. Isti zaključak odnosi se i na rezultate dobivene na temelju vrijednosti čvrstoće na tlak (tab. 7.) i čvrstoće na savijanje (tab. 8.).

Vrijednosti utezanja (tab. 4., 5. i 6.) također ne ukazuju na bilo kakvu promjenu ili povezanosti sa stupnjevima oštećenja.

Apsolutne vrijednosti ispitanih mehaničkih svojstava u odnosu na vrijednosti dosadašnjih istraživanja jelovine su nešto niže, ali bez ikakve povezanosti sa stupnjevima oštećenja odabranih stabala.

Raspodjela svojstava u transverzalnom smjeru (grafički prikazi) ne ukazuje na mogućnost utjecaja oštećenja krošnje ispitanih jelovih stabala. Krivulje položene kroz dobivene točke ispitanih svojstava u transverzalnom smjeru imaju uobičajenu tendenciju svojstvenu za zdravo stablo jere.

Utjecaj sušenja na uporabnu vrijednost drva jere

Pregledom čeonih presjeka izrađenih sortimenata zapaženo je sljedeće:

1. Stablo 12, stupanj oštećenja krošnje \emptyset

Mokra srž, koja se manifestira tamnjom bojom preljeka pojavljuje se na čelima svih izrađenih trupaca. Su-

šenjem se pojava gubi. Iskustvo nas uči kako se ranijih godina pojava mokre srži vezala za pridanak jeli te se mogla konstatirati samo na debljem kraju prvog trupca. Ostale greške na čeonim presjecima kao i na plaštu trupca su uobičajene.

2. Stablo 15, stupanj oštećenja krošnje 1

Mokra srž prisutna samo na prvom trupcu. Na čelima svih ostalih trupaca (5) zamjetna je centralna zona promijenjene boje.

Na čelima drugog i trećeg trupca zona promjene boje prati god, a obrubljena je tamnim rubom. Na četvrtom, petom i šestom trupcu zona promjene boje je izražena, ali bez tamnog ruba.

Uočene promjene boje neposredno nakon sječe i izrade izgubile su se sušenjem trupaca ne utječući na kvalitetu istih.

3. Stablo 2, stupanj oštećenja 3

Na čelima trupaca izrađenih iz ovog stabla nisu zapažene promjene osim na prvom trupcu kod kojeg su prisutne svjetlijе mrlje. Takva promjena boje nije utjecala na kvalitet trupca.

Temeljem iznesenih zapažanja kod sva tri stabla teško je povezati zapažene promjene (boje) sa stupnjem oštećenja krošnje jelovih stabala, tim više što su promjene izrazitije kod stabala manjeg stupnja redukcije krošnje. Prema važećem standardu za pilanske trupce jere, zapažene promjene nisu utjecale na kvalitetu, te su svi izrađeni trupci zadržali punu komercijalnu vrijednost.

ZAKLJUČAK — Conclusion

Rezultati ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava jelovine ne pokazuju nikakvu povezanost sa stupnjem oštećenja krošanja jelovih stabala. Srednja vrijednost gustoće je najveća kod najoštećenijeg stabla (stablo broj 2, $\rho_o = 0,4239 \text{ g/cm}^3$). Istražena mehanička svojstva također poprimaju najveće vrijednosti upravo kod stabla koje je ocjenjeno kao najoštećenije (stablo broj 2, $\sigma_t = 39,80 \text{ MPa}$, $\sigma_s = 73,04 \text{ MPa}$).

Očekivani pad vrijednosti istraženih fizičkih i mehaničkih svojstava na posljednjim godovima kod oštećenih stabala nije uočen.

Iz prethodno navedenog se može zaključiti da oštećenja uočena na krošnjama jele nisu ostavila traga na fizičkim i mehaničkim svojstvima jelovine.

Što se tiče uporabne vrijednosti drva zapažene promjene boje na čelima trupaca, ne predstavljajući destruktivne promjene, nisu utjecale na kvalitetu proizvedenih sortimenata odnosno klase kvalitete u području pilanskih trupaca, te su svi proizvedeni sortimenti zadržali punu komercijalnu vrijednost.

Istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava te uporabne vrijednosti drva jelovine nužno je nastaviti. Istraživanjima bi bilo potrebno obuhvatiti uz stabla većih stupnjeva oštećenja i odumrla stabla. Time bi šumarska struka dobila jasnija uputstva koja bi se stabla trebala posjeći bez gubitaka drva i pada kvalitete proizvoda.

LITERATURA — Literature

- Glavač, V., H. Koenies & B. Prpić, 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Šumarski list, CIX, br. 9—10, str. 429—447.
- Glavač, V., 1989: Zbog čega se štete od zračnih polutacija prvo pojavljuju na stariim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašču. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 315—327.
- Glavaš, M., 1987: Nadelkrankheiten der Weisstanne in Kroatien. Sammelbuch, 5 IUFRO Tannensymposium, Zvolen, 3.—5. 9. 1987. s. 395—400.
- Hrašovec, B., 1995. Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka. Šumarski list, CXIX, br. 1—2, str. 27—31.
- Klepac, D., 1975: Gubitak pŕirasta u jelovim šumama koje se suše. Radovi br. 23, Šumarski institut Jastrebarsko, str. 130—139.
- Komlenović, N., 1989: Utjecaj SO_2 i nekih drugih polutnata na SR Hrvatsku. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 243—260.
- Kreutzer, K., 1989: Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla u novim šumskim štetama. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 261—278.
- Mayer, R., 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 299—313.
- Opalički, K., 1970: Minerji i defolijatori jele i njihovo učešće u procesu sušenja sastojina jele. Šumarski list, XCIV, br. 3—4, str. 69—83.
- Prpić, B., N. Komlenović & Seletković, 1988: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. Šumarski list, CXII, br. 5—6, str. 195—215.
- Prpić, B., 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 235—242.
- Prpić, B., Z. Seletković & M. Ivković, 1991: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abioitskim činiteljima danas i u pršlosti. Šumarski list, CXV, br. 3—5, str. 107—129.
- Schulz, H., 1989: Oštećenje šume — Kvalitet drveta. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 335—344.
- Schütt, P., 1989: Međunarodni aspekti problematike umiranja šuma. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 329—333.
- Spaić, I., 1968: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (*Argyresthria fundella* F.R.). Šumarski list, XCII, br. 5—6, str. 165—188.
- Špoljarić, Z., B. Petrić & V. Šćukanec, 1975: Anatomske promjene drva u odnosu na parcijalnu defoljaciju jele. Radovi br. 23, Šumarski institut Jastrebarsko, str. 140—149.
- * Grupa autora, 1975: Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj. Radovi br. 23, Šumarski institut Jastrebarsko i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija Zagreb, str. 1—163.
- ** 1995: Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kupjački vrh (1995—2005). Šumarski fakultet Zagreb, str. 1—99.

SUMMARY: Since 1950, when it was first observed in their native areal, the dying of fir forests has been on the increase. It has been confirmed by observing the percentage of the growing-stock increment. In the Zalesina forests management unit Kupjački Vrh, the increment percentage was 1.9% in 1951/52; in 1994/95 it fell to 0.62%. Owing to the significance of the phenomenon, in 1968 started a research project on the fir and oak forest dieback. The so far accomplished work has revealed the complex interactions of climatological, ecological, pedological, biological and antropogeneous factors influencing the fir forests. The last blow to the physiologically weakened trees was given by bark-beetles.

The aim of this paper is to establish the probable links between the reductions of the fir crown assimilation system with the change of the physical and mechanical properties of wood.

Three fir trees with the degrees of damage Ø, 1 and 3 were chosen according to the criteria of the European Community Forestry Commission. Test samples were taken for establishing the physical and mechanical properties according to the valid standards.

The research reveals that the established values of the physical and mechanical properties do not correspond to the damage degree of the fir crown. Neither has been established the expected fall of the analyzed properties as shown on the outer annual rings of the damaged trees. The conclusion was that the damage of the fir crowns has not made an impact on the physical and mechanical properties of the wood. The quality and practical use value of the firwood have not been affected either. Colour change of the sawmill logs did not affect the quality classification.

MEDITERANSKO ŠUMSKO DRVEĆE Vodič za procjenu krošnje

Bruxelles — Genève, 1994.

Vodič za procjenu krošnje mediteranskih vrsta drveća izdali su Komisija europske unije (za šumarstvo) i Ekonomski komisija Ujedinjenih naroda za Evropu u redakciji Mediteranske ekspertne radne grupe. Vodič je izdan na sedam jezika: engleski, francuski, grčki, njemački, portugalski, španjolski i talijanski pa je zato u ovom prikazu potpuni naslov na hrvatskom jeziku. Iz samog naslova ne vidi se da je to vodič za utvrđivanje stupnja prozračnosti krošanja stabala oštećenih imisijama. U engleskom izdanju, koje je bilo na raspolaganju za ovaj prikaz, riječ je o prozirnosti krošanja ali, koristeći Rječnik hrvatskog jezika Vladimira Anića, u hrvatskom jeziku bolja je riječ prozračnost, jer se krošnje gubljenjem lišća prorjeđuju te postaju šupljikave.

Članovi Mediteranske radne grupe bili su M. Feretti, (Italija), ujedno i urednik Vodiča, N. Komlenović (Hrvatska), R. Mantoy (Španjolska), J. Mirault (Francuska) i A. Schwitzerom (Švicarska). Zadaća

Radne grupe bila je izbor fotografija i izrada konačnog teksta. Na raspolaganju su bile fotografije iz Grčke, Italije, Portugala i Španjolske. U Vodiču je prikazano stanje imisijama netaknutih i imisijama oštećenih 12 vrsta listača i 11 vrsta četinjača. U nabranjanju pojedinih vrsta početnim slovom označena je i zemlja u kojoj su stabla slikana.

Listače su zastupane s:

Arbutus unedo L. (I),

Ceratonia siliqua L. (I),

Olea europaea L. var. *sylvestris* Brot. (I),

Ostrya carpinifolia Scop. (I),

Quercus cerris L., *Qu. ilex* L., *Qu. pubescens* Wild. (I),

Quercus coccifera L. i *Qu. frainetto* Ten. *Qu. conferta* Kit. (Gr),

Quercus rotundifolia Lam. (*Qu. ilex* subsp. *ballota* Desf.) i Samp.) (Šu),

Quercus suber L. (P),

Rhamnus alaternus L. (I).